ILELASEN UP200MB

(섬유처리제용 열경화성 수용성 우레탄 수지)

ILELASEN UP 200MB는 열경화성 수용성 우레탄으로서 Solvent가 함유되지 않은 수용성 폴리우레탄 수지입니다.

▣ 성 상 ▣

- 외 관 : 연한노랑 투명 액상
- 조 성 : 수용성 폴리우레탄
- 고 형 분 : 40 ± 2 %
- 이 온 성 : 비이온

▣ 특 징 ▣

1. 열경화성 Type으로 내구성이 우수합니다.
2. 용제가 함유되지 않은 수용성 폴리우레탄수지입니다.
3. 우수한 반발탄성, 방추성 및 우수한 흡습성(대전방지성)을 부여합니다.
4. Nonionic Type으로 다른 수지와의 상용성이 매우 우수합니다.
5. 무황변 Type 입니다.

▣ 사용량 및 가공 조건 ▣

사용량 및 가공조건은 사용조건에 따라 다르나 일반적으로 다음과 같습니다.

1. 사용량 : 3 ~ 10 % (o.w.s)
2. 가공조건 : Pad(1dip - 1nip) → Pick up 75% → Pre dry 120℃ × 2분 → Cure 150℃ × 3분

▣ 취급 및 저장 ▣

1. ILELASEN UP200MB의 저장안정성은 6개월입니다.
2. 50℃ 이상의 온도에서 장시간 보관을 피하십시오.
3. 0℃ 이하 온도에서의 보관은 피하십시오. 그렇지 않으면 동결에 의해 물성에 변화가 올 수 있습니다.

▣ 포 장 단 위 ▣

100kgs and 200kgs PVC Drum